ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО GEROL 75W-90 GL-5

Синтетическое трансмиссионное масло

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Синтетическое универсальное трансмиссионное масло класса GL-5 пригодно для низких и высоких температур.
Снижение трения способствует экономии топлива.
Универсальное трансмиссионное масло с широким спектром применения в автомобильных коробках передач, преимущественно в ступенчатых коробках передач и гипоидных редукторах ведущих мостов.
При низких температурах устраняются проблемы при переключении и шумы в ступенчатой коробке передач.
Масло обеспечивает четкое переключение передач и надежную защиту от износа.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ

API: GL-5

ZF: TE-ML 05A/TE-ML 07A/TE-ML 08/TE-ML 12E/TE-ML 16B/TE-ML 16C/TE-ML 16D/TE-ML 17B/TE-ML 19B/TE-ML 21A

MAN: 342 Typ M2

Scania: STO 1:0

ФАСОВКА

Арт	Фасовка
13326	20л
13328	200л

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Замена трансмиссионного масла осуществляется согласно инструкции по эксплуатации автомобиля.
Смешивается с маслами аналогичных спецификаций.
Утилизировать отработанное масло в соответствии с местным законодательством, подробности в «Паспорте безопасности», получаемого по требованию.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- обладает прекрасными противозадирными свойствами, обеспечивает защиту пар трения в тяжелонагруженных узлах
- обеспечивает плавное переключение передач
- гарантирует стабильность свойств на всем интервале применения
- отличается высокой теплоемкостью и стабильной вязкостью при большом перепаде температур
- отличные низкотемпературные свойства масла обеспечивают защиту узлов трансмиссии в момент холодного пуска двигателя

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Ед. изм.	Метод	Технические данные
Цвет	ед.	ASTM D1500	1,0 - 2,0
Вязкость при 40°C	мм2/с	ASTM D445, ГОСТ 33	90,71
Вязкость при 100°C	мм2/с	ASTM D445, ГОСТ 33	14,84
Индекс вязкости	-	ISO 2909	172
Вязкость при -40°C	мПа*с	ASTM D2983	86200
Температура застывания	°C	ASTM D97	-42
Температура вспышки в ОТ	°C	ASTM D92	216
Плотность при 15°C	г/см3	ASTM D4052	0,8511
Кальций	ppm	ASTM D6481, ASTM D5185	32
Магний	ppm	ASTM D6481, ASTM D5185	1
Фосфор	ppm	ASTM D6481, ASTM D5185	787
Сера	ppm	ASTM D6481, ASTM D5185	16526
Цинк	ppm	ASTM D6481, ASTM D5185	1

Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в паспорте качества.